

Multipor isoleringssystem kombivegg – spesial

– Til kjellere og fuktige rom

Arbeidsbeskrivelse

Multipor kombivegg: Et komplett isoleringssystem, bestående av kapillæraktive mineralske Multipor-isoleringsplater, hatteprofiler, en yttervegg av vannfast sementbundet fibergipsplate (Powerpanel H₂O) og avsluttet med det tilhørende mineralske pussystemet.

1.0.0 Inkluderte systemkomponenter

Alle inkluderte komponenter i Multipor-isoleringssystemet må være godkjent av Xella Norge.

Veggisolering

Multipor – kapillæraktiv mineralsk isoleringsplate av porebetong
Lambdaverdi: 0,040 W/mK med en densitet på 85–95 kg/m³

Falsisolering

Multipor-falsplater – kapillæraktiv mineralsk falsisoleringsplate av porebetong
Lambdaverdi: 0,043 W/mK og med en densitet på 100–115 kg/m³
Tykkelser: 20, 30 og 40 mm

Kuldebroisolering

Multipor isoleringsstrimmel – soppresistent kuldebroisolering av hamp. Bredde: 100 mm

Oppretting og oppliming av isoleringen

Multipor lettmørtel – mineralsk spesialmørtel til Multipor-isoleringssystemet med en densitet på 0,77 kg/liter og en kornstørrelse på opptil 2 mm.

Hatteprofiler

Korrosjonsbeskyttede stålprofiler med en minimumshøyde på 20 mm med tilhørende stålskruer, til feste av ytterveggen.

Yttervegg

Fermacell Powerpanel H₂O-plate, en 12,5 mm sementbundet fibergipsplate med sandwichstruktur og armering på begge sider i form av alkaliresistent glassfibervev, samt de tilhørende Fermacell armeringsbånd H₂O, Fermacell armeringslim og rustfrie stålskruer.

Armeringslag

Multipor lettmørtel – samme som ovenfor og Ytong armeringsnett – 4 x 4 mm armeringsnett av svært høy kvalitet.

Filtsepuss

Filtsepuss: Multipor lettmørtel – samme som ovenfor.

Hjørnebeskyttelse:

Ytong hjørneprofil med nett – kantbeskyttelse av alle utovervendte hjørner og falser.

Maling

Xella Norge anbefaler innendørs silikatmaling, som er diffusjonsåpen, for å bevare de fuktregulerende egenskapene på best mulig måte. Malingen bør ikke inneholde konserveringsmiddel.

Xella Norge AS

Dansrudveien 75
NO-3036 Drammen
Tel: +47 32 23 24 40

www.xella.no



Multipor isoleringssystem kombivegg – spesial

– Til kjellere og fuktige rom

Arbeidsbeskrivelse

1.1.0 Utførelse

Arbeidet bør utføres av en utdannet Multipor isoleringsspesialist eller andre kvalifiserte fagfolk som har erfaring med montering av Multipor isoleringssystem.

1.1.1 Forberedelse

- Underlaget må være diffusjonsåpent, bæredyktig, tørt, helt fritt for organiske materialer og muggsopp.
- Eventuelle reparasjoner i bakveggen utføres med Multipor lettmørtel eller en annen mørtel som er velegnet til underlaget. Underlaget må ha en planhet på +/-3 mm over en 2 meter rettholt.

1.1.2 Isoleringsarbeidet

- Multipor isoleringsstrimmel legges mellom dekket og den kommende Multipor-veggisoleringen.
- Multipor lettmørtel påføres i et tynt lag på selve bakveggen. Deretter påføres lettmørtel på Multipor-isoleringsplatene med en 12 mm tannsparkel.
- Det skal kun limes på baksiden og IKKE i stuss- og liggefugene. Deretter trykkes isoleringen på plass på bakveggen, (på tvers av limstripen). Sørg for at isoleringsplatene er fullstendig limt og i full kontakt med bakmuren.
- Det skal også påføres Multipor lettmørtel med en 12 mm tannsparkel både på Multipor-smygplaten og i selve smyget, og platene trykkes på plass. Det må IKKE limes i stuss- og liggefuger. Hulrommet i smyget (mellom bakmuren og ytterveggen) fylles med tilpassede Multipor-stykker.
- Multipor-isoleringen planslipes deretter til en rett og plan overflate. Overflaten børstes fri for slipestøv.

1.1.3 Platemontering

- Monter hatteprofilen med stålskruer utenpå Multipor-isoleringen og inn i den bærende bakmuren. Profilavstanden på denne underkonstruksjonen må være maks. 600 mm.
- Monter deretter Fermacell Powerpanel H₂O iht. produsentens veiledning, i forkortet utgave nedenfor:
 - Powerpanel-platene skrues fast i hatteprofilen med stålskruene som anbefales av produsenten.
 - Innbyrdes avstand mellom skruene skal være ≤ 200 mm, og avstanden til platekanten skal være ≥ 15 mm.
 - Fermacell Powerpanel H₂O-platen børstes fri for støv, og deretter monteres Fermacell armeringsbånd over ALLE plateskjøter, som så påføres Fermacell armeringslim.

1.1.4 Armering og filtsing av ytterveggen

- Ytong hjørneprofiler monteres på alle utovervendte hjørner med Multipor lettmørtel.
- Armeringslaget utføres med Multipor lettmørtel og Ytong armeringsnett. Påfør Multipor lettmørtel med en 12 mm tannsparkel, hvorpå Ytong-armeringsnettet glattes inn i overflaten og plasseres i den ytterste tredjedelen. Det utføres 10 cm overlegg på alle nettskjøter.
- Etter tørking påføres det et tynt lag (1–2 mm) Ytong lettmørtel, som filtses med svampebrett eller med plastglattebrett. Skal pussoverflaten ha et glattere uttrykk, kan større korn skrapes av overflaten med et stålbrett etter tørking.
- Tørketid: Ett døgn per mm puss ved 20 °C.

1.1.5 Overflatebehandling

Overflaten avsluttes med innendørs silikatmaling, som er diffusjonsåpen.

Xella Norge AS

Dansrudveien 75
NO-3036 Drammen
Tel: +47 32 23 24 40

www.xella.no



Multipor isoleringssystem kombivegg – spesial

– Til kjellere og fuktige rom

Arbeidsbeskrivelse

1.2.0 Oppheng i Multipor kombivegg

Lette og middels tunge konsollaster, f.eks. reoler, kan monteres med hulromsplugger i metall.

Anvisningene fra pluggprodusentene vedrørende hulldiameteren i platen og hulromspluggens bæreevne må følges.

Det må IKKE legges kaldtvannsrør i hulrommet bak ytterveggen.

1.3.0 Mål og toleranser

Overflaten må være uten hull, og den må være jevn og glatt. Samtlige hjørner må ha like og hele kanter.

De pussede veggoverflatene skal danne grunnlag for malerbehandling rett på pussen UTEN sparkling på forhånd.

1.4.0 Drift og vedlikehold

I henhold til plan- og bygningsloven og Xella Norges veiledning.

Overflaten bør forbli diffusjonsåpen. Det bør ikke påføres sparkel samt settes opp vev eller andre diffusjonstette kledninger.

Xella Norge AS

Dansrudveien 75
NO-3036 Drammen
Tel: +47 32 23 24 40

www.xella.no



Multipor isoleringssystem kombivegg – spesial

– Til kjellere og fuktige rom

Arbeidsbeskrivelse

1.5.0 Forbruksskjema

Bruk	Vare	Tykkelse	Forbruk	Lagerenhet
Veggisolering	Multipor isoleringsplate [390 x 600 mm]	60 mm 80 mm 100 mm	4,3 stk. per m ²	Paller à hhv. 28, 21 og 17 m ²
Falsisolering	Multipor falsplater [250 x 600 mm]	20 mm 30 mm 40 mm	6,8 stk. per m ²	Kasser à hhv. 12, 8 og 6 stk.
Kuldebroisolering	Multipor isoleringsstrimmel	5 mm	1 m per lpm dekke	Rulle à 25 lpm
*) Profiler	Hatteprofiler	25 mm	1 m per lpm vegg – innbyrdes avstand maks. 600 mm	-
*) Stålskruer	-	-	-	-
*) Yttervegg	Fermacell H20 Powerboard	12,5 mm	1,1 m ² per m ²	-
*) Fugearmering	Fermacell armeringsbånd	-	1 m per lpm plateskjøt	-
*) Platelim	Fermacell armeringslim	-	-	-
Armeringsnett	Ytong armeringsnett	-	1,1 m ² per m ²	Rulle à hhv. 1 x 25 m ² og 1 x 50 m ²
Hjørneforsterkning	Ytong hjørneprofil	-	1 m per lpm utovervendte hjørner	Lengder à 2,5 m
Lim	Multipor lettmørtel [0-2 mm korn]	5+1 mm	4,0 kg per m ²	Pose à 20 kg
Armeringspuss	Multipor lettmørtel [0-2 mm korn]	5 mm	3,5 kg per m ²	Pose à 20 kg
Filtsepuss	Multipor lettmørtel	2 mm	1,5 kg per m ²	Pose à 20 kg

Merk at ovennevnte er standard gjennomsnittsmengder og at prosjektspesifikke forhold kan påvirke forbruket [underlag, utførelse osv.]

***) Ikke del av Xella Norge A/S' systemleveranse – kontakt Fermacell Scandinavia**

1.6.0 Ansvar

Xella yter gjerne teknisk veiledning og bistår kunder med vår erfaring i gitte byggeprosjekter. Denne veiledningen fritar likevel ikke den rådgivende for prosjekteringsansvaret, da vi ikke påtar oss ansvar for prosjektering og selve utførelsen. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i vårt trykte eller digitale materiale. Ettersom alle våre arbeidsveiledninger, brosjyrer og andre informasjonsmateriale som ligger på vår hjemmeside, oppdateres løpende med den nyeste produkt- og brukstekniske kunnskap, bør all informasjonssøking kun foretas på www.ytongsiporex.no. Vi tar derfor ikke ansvar for hverken produkt- eller bruksteknisk informasjon som finnes på diverse søkemotorer, trykte medier m.m.

Xella Norge AS

Dansrudveien 75
NO-3036 Drammen
Tel: +47 32 23 24 40

www.xella.no

