

Vedlikehold av Ytong- og Silka-vegger

Bruksanvisning

Ytong og Silka er fremstilt av uorganiske materialer – sand, kalk og vann – og er motstandsdyktig mot råte og sopp. Riktig utførte og overflatebehandlede vegger av Ytong og Silka krever kun minimalt vedlikehold.

Rengjøring av ubehandlede vegger

Overflaten børstes eller støvsuges. Bruk et egnet rengjøringsmiddel til å fjerne flekker av fett, olje, osv., og vask med lunkent vann etterpå. Flekker på overflaten kan eventuelt slipes bort.

Rengjøring av overflatebehandlede vegger

Bruk vanlige, egnede rengjøringsmidler og lunkent vann, avhengig av overflatebehandlingstype. Spyling bør unngås.

Reparasjon av sprekker og avskalling

Det er minimal risiko for sprekker i Ytong og Silka, men det kan oppstå sprekker i forbindelse med påvirkning/spenninger fra andre konstruksjoner. Sprekker og avskalling kan repareres med Ytong Fix Lim eller Ytong Reparasjonsmørtel.

Se ev. bruksanvisningen:

https://www.ytongsiporex.no/no/docs/279279_Rep_Rev-ner_NO.pdf

Reparasjon av pussede overflater

Ytong og Silka kan overflatebehandles med Ytong Grunnpudd og Armeringsnett eller Ytong Gipspudd. Ved skader på pusslaget repareres det med de samme produktene.

Hvis armeringsnettet blir skadet, avdekkes nettet, og nytt armeringsnett monteres i Ytong Grunnpudd: HUSK: 10 cm overlapping ved alle nettskjøter.

Malebehandling

Ved vedlikehold av malebehandlede overflater henvises det til den danske Malerfagligt Behandlings-Katalog (MBK), som beskriver de mest brukte malebehandlingene for vedlikehold av vegger.

Xella Norge anbefaler innendørs silikatmaling, som er diffusjonsåpen, for å bevare de fuktregulerende egenskapene på best mulig måte. Malingen bør ikke inneholde konserveringsmiddel.

Henvisninger:

MBA [Malerfagets Behandlings Anvisning] www.mba.malermestre.dk

Xella Norge A/S Dansrudveien 75, 3036 Drammen, tlf.: +47 32 23 24 40, no

YTONG

silka